

## OK Tubrodur 35 G M

OK Tubrodur 35 G M on suojakaasun kanssa tai ilman suojakaasua hitsattava kovahitsaustäytelanka, jonka hitsiaine on runsashiilistä, runsaasti kromilla seostettua terästä. Hitsiaineen kovuus on noin 55 HRC. Hitsiaineen hankaavan kulutuksen kestävyys on hyvä. Sopiva lanka yleiskovahitsauslangaksi. Suojakaasu: Seoskaasu, CO2 tai ilman suojakaasua.

Luokittelut, hitsiaine	EN 14700 : T Fe1
Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Martensitic steel weld metal
Suojakaasu	C1 (EN ISO 14175)

### Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si	Cr
0.21	1.40	1.10	1.47

### Hitsausarvot

Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
1.6 mm	250-350 A	28-34 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h